

Peinture mate de finition en dispersion aqueuse additivée aux siloxanes



CHROMATIC®



DESTINATION

Maçonneries intérieures. Pièces sèches. Travaux neufs ou d'entretien. Travaux courants ou élémentaires.

QUALITÉS DOMINANTES

- Bidons plus légers, faciles à manipuler
- Excellente applicabilité
- Blancheur durable dans le temps
- Application mécanisée possible

TEINTES

Blanc, teintes pastel du nuancier CHROMATIC®

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat < 3% sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT Poché fin

RENDEMENT 8 à 9 m²/L

CONDITIONNEMENT 3 L - 15 L

DENSITÉ MOYENNE 1,20 (± 0,05) à 20 °C

EXTRAIT SEC EN VOLUME 46 % (± 2 %)

EXTRAIT SEC EN POIDS 53 % (± 2 %)

TEMPS DE SÉCHAGE
(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Sec au toucher : 1 h
- Recouvrable : 6 h

**RÉSISTANCE À L'ABRASION
HUMIDE**

Norme NF EN 13 300 : Classe 2

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION Rouleau polyester polyamide texturé 12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet

DILUTION Prêt à l'emploi

NETTOYAGE DU MATÉRIEL Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une hygrométrie relative supérieure à 70%

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Plâtre et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> • Graftage • Brossage 		
Bétons et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> • Égrenage • Brossage • Enduisage 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white-spirit 	
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage • Ponçage 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white-spirit 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 couches de DULIMAT CONFORT non dilué
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage • Ponçage si nécessaire 		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Graftage • Lessivage • Rinçage 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white-spirit ou ODYSSÉE PRIM ou DULIPRIM ou DULIPRIM HYDRO+ 	

Observations

NOTA

NORMALISATION

NFT 36-005 : Famille I – Classe 7a2

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient maximum 1 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Utiliser rapidement après ouverture.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

INFORMATION CONSUMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com