

# Enduit de lissage extra fin

## Intérieur



### DÉFINITION

- Enduit de finition extra fin en poudre, pour une finition très soignée des surfaces

### DESTINATION

- Pour travaux d'intérieur
- Sur plâtre, carreaux de plâtre, ancienne peinture, ciment, béton, enduit de rebouchage et de dégrossissage
- Convient tout particulièrement avant application de peinture haut de gamme, satinée ou brillante

### PROPRIÉTÉ

- A base de plâtre, carbonate de calcium, résine dispersable, agent de rhéologie et divers adjuvants
- Idéal avant : peinture, toile de verre, papier peint, revêtement mural
- Finition très soignée
- Facile d'emploi
- Blanc

### MODE D'EMPLOI

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +8°C et +35°C  
L'application doit se faire en couche pelliculaire

#### PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Les supports doivent être conformes au DTU 59-1
- Le support doit être dur, sec, propre, dépoussiéré, compact et exempt de toute trace d'agent séparateur
- Gratter ou poncer les anciennes peintures avant l'application
- Sur support trop irrégulier, appliquer au préalable un enduit de dégrossissage PROGOLD

#### PRÉPARATION DU PRODUIT :

- Saupoudrer lentement environ 3 volumes de poudre dans 1 volume d'eau  
10 à 11 litres d'eau par sac de 25 kg - 6 à 6,6 litres d'eau par sac de 15 kg - 2 à 2,2 litres d'eau par sac de 5 kg
- Mélanger puis laisser reposer l'enduit 15 minutes avant application

#### APPLICATION :

- Appliquer à l'aide d'une lisseuse, d'une lame à enduire ou d'un couteau à enduire
- Laisser durcir et égrener les imperfections avant de poncer si nécessaire

#### NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

- Nettoyer les taches fraîches et le matériel à l'eau

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### RENDEMENT :

Environ 300 à 400 g/m<sup>2</sup>

#### TEMPS DE SÉCHAGE :

De 4 à 8 heures en fonction des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'enduit déposé

#### DURÉE D'UTILISATION :

L'enduit doit être appliqué dans les 8 heures après préparation à une température normale

#### CONSERVATION ET STOCKAGE :

9 mois au sec, à l'abri de l'humidité dans l'emballage d'origine non entamé et fermé

#### CLASSIFICATION :

- AFNOR NFT 36.005 / Famille III - Classe 3  
- Conforme à la norme : NF T 30.608

#### LIEU DE FABRICATION :

France

### CONDITIONNEMENT

Conditionnement	Gencod	Référence
Sac de 5 kg	3479271068533	PROGOLD 077
Sac de 15 kg	3479271068519	PROGOLD 075
Sac de 25 kg	3479271068526	PROGOLD 076