

Agente mateante universal

SU4985

SU4985 es un agente mateante universal ideado para utilizarse en varias líneas de productos con recubrimientos finales de PPG compatibles. Los fabricantes de motores han estado introduciendo varios grados de brillo en los acabados de capa base o transparente en los colores de parachoques, enchapados y guarniciones.

Hay cinco niveles de brillo de revestimientos transparentes que van desde opaco a semibrillante. Los niveles de brillo se representan como FC01-FC05 en las marcas PPG. El nivel de SU4985 en la fórmula determinará el grado de brillo.

Los recubrimientos finales de una sola etapa solo se ofrecen en opaco, porcelana translúcida y semibrillante.

Nota: Si es necesario mezclar por volumen, consulte las tablas de mezcla de volúmenes del documento OC-02VOLSP de OneChoice SU4985.



Características y ventajas

- Fáciles proporciones de mezcla
- Brinda resultados consistentes
- Cinco niveles de brillo
- Satisfacción del cliente
- Versatilidad y confiabilidad

Ventajas

- Se puede utilizar en recubrimientos transparentes y recubrimientos transparentes de una sola etapa DELTRON®, ENVIROBASE® de alto rendimiento, OMNI®, SHOP-LINE® y VIBRANCE COLLECTION®,

Productos requeridos

- Agente mateante universal SU4985

Productos relacionados

- Recubrimientos transparentes y finales de una sola etapa marca PPG.

Productos compatibles

- El agente mateante universal SU4985 de ONECHOICE® se utiliza con revestimientos transparentes y revestimientos finales de una sola etapa de la marca PPG.

Nota: Cuando agregue SU4985 a los productos de marcas PPG, consulte los boletines técnicos específicos de los productos para conocer las instrucciones de aplicación.

En la siguiente tabla se indica el número de partes o gramos de agente transparente y mateante, endurecedor y reductor para lograr un cuarto (32 oz.) de recubrimiento transparente o de una sola etapa listo para rociar con varios grados de brillo. Para mezclar una pinta (16 oz.), divida cada número por 2. A menos que se especifique a continuación, los reductores y endurecedores adicionales que se pueden utilizar en un sistema de pintura en particular aparecerán en el boletín de productos de dicho sistema. La cantidad de capas, la aplicación y la técnica determinarán la apariencia final. Los solventes lentos producirán mejores resultados generales. Se recomienda rociar un panel de prueba con fines de verificación. Para conocer volúmenes adicionales listos para rociar, consulte el software del programa PAINTMANAGER™.

Todos las cantidades se representan como partes NO ACUMULATIVAS (o gramos).

FC01=Opaco		FC02=Mate		FC03=Porcelana translúcida		FC04=Satinado		FC05=Semibrillante	
Producto	Nivel de brillo	Partes de recubrimiento transparente (gramos)	Partes de SU4985 (gramos)	Partes de endurecedor (gramos)	Partes de reductor (gramos)	Boletín	COV menos agua Menos exentos		
Deltron									
DCU2002	FC01	342 (304)	403 (357)	107 (95)	161 (143)	P-200	4.77 - 4.95 lb/gal (572 - 593 g/l)		
	FC02	383 (340)	354 (314)	114 (101)	160 (142)				
	FC03	396 (351)	338 (300)	117 (104)	160 (141)				
	FC04	404 (358)	322 (286)	119 (106)	159 (141)				
	FC05	417 (369)	306 (272)	122 (108)	159 (141)				
DCU2021	FC01	335 (297)	410 (364)	107 (94)	161 (143)	P-199	4.78 - 4.96 lb/gal (573 - 595 g/l)		
	FC02	362 (321)	378 (335)	112 (99)	161 (142)				
	FC03	375 (333)	362 (321)	114 (101)	160 (142)				
	FC04	389 (345)	346 (335)	116 (103)	160 (142)				
	FC05	415 (368)	314 (279)	121 (108)	159 (141)				
DCU2042	FC01	306 (271)	443 (392)	103 (91)	162 (144)	P-216	4.67 - 5.02 lb/gal (560 - 602 g/l)		
	FC02	333 (296)	410 (363)	108 (96)	161 (143)				
	FC03	361 (320)	377 (335)	113 (100)	160 (142)				
	FC04	427 (379)	298 (264)	125 (111)	158 (140)				
	FC05	459 (407)	259 (230)	131 (116)	157 (139)				
DC2000	FC01	376 (333)	352 (312)	141 (125)	158 (140)	P-246	4.70 - 5.14 lb/gal (563 - 616 g/l)		
	FC02	389 (345)	336 (298)	143 (127)	158 (140)				
	FC03	402 (357)	321 (284)	146 (129)	157 (140)				
	FC04	415 (368)	305 (270)	149 (132)	157 (139)				
	FC05	441 (391)	274 (243)	154 (136)	156 (139)				
DC3000	FC01	421 (373)	455 (403)	160 (142)	-	P-236	4.44 - 4.63 lb/gal (532 - 555 g/l)		
	FC02	452 (401)	416 (369)	165 (146)	-				
	FC03	467 (414)	397 (352)	168 (149)	-				
	FC04	498 (441)	359 (318)	173 (154)	-				
	FC05	513 (455)	340 (301)	176 (156)	-				
DC4000	FC01	431 (382)	456 (405)	157 (139)	-	P-241	4.58 - 4.73 lb/gal (549 - 567 g/l)		
	FC02	447 (396)	437 (387)	160 (142)	-				
	FC03	463 (410)	417 (370)	162 (144)	-				
	FC04	494 (438)	379 (336)	168 (149)	-				
	FC05	525 (466)	341 (302)	174 (154)	-				
DC4125	FC01	353 (313)	483 (428)	280 (249)	-	P-244	3.60 - 3.98 lb/gal (431 - 477 g/l)		
	FC02	367 (326)	464 (411)	287 (254)	-				
	FC03	396 (351)	425 (377)	299 (265)	-				
	FC04	410 (363)	406 (360)	305 (270)	-				
	FC05	437 (388)	370 (328)	316 (281)	-				
DC5030	FC01	295 (262)	390 (346)	139 (123)	197 (175)	P-253	4.72 - 4.94 lbs./gal (566 - 592 g/L)		
	FC02	320 (284)	360 (319)	145 (129)	196 (174)				
	FC03	332 (295)	345 (306)	149 (132)	195 (173)				
	FC04	356 (316)	315 (280)	155 (137)	194 (172)				
	FC05	368 (327)	301 (267)	158 (140)	193 (172)				
DC5050	FC01	313 (277)	375 (333)	142 (125)	197 (175)	P-254	4.85 - 4.98 lbs./gal (581 - 597 g/L)		
	FC02	325 (289)	360 (319)	145 (128)	196 (174)				
	FC03	338 (300)	345 (306)	148 (131)	195 (173)				
	FC04	350 (311)	330 (293)	151 (134)	195 (173)				
	FC05	362 (321)	316 (280)	155 (137)	194 (172)				
DC7020	FC01	341 (302)	402 (357)	121 (107)	160 (142)	P-255	4.63 - 4.82 lbs./gal (555 - 578 g/L)		
	FC02	355 (314)	386 (342)	123 (109)	160 (142)				
	FC03	368 (326)	370 (328)	126 (112)	159 (141)				
	FC04	388 (344)	346 (307)	130 (115)	159 (141)				
	FC05	402 (356)	320 (292)	133 (118)	158 (140)				
DCC	FC01	462 (409)	464 (411)	72 (64)	111 (99)	P-168	4.66 - 5.53 lb/gal (558 - 663 g/l)		
	FC03	492 (436)	424 (376)	72 (68)	119 (106)				
	FC05	616 (546)	266 (235)	96 (85)	149 (132)				

Producto	Nivel de brillo	Partes de recubrimiento transparente (gramos)	Partes de SU4985 (gramos)	Partes de endurecedor (gramos)	Partes de reductor (gramos)	Boletín	COV menos agua Menos exentos
Envirobase HP							
EC520	FC01	310 (351)	333 (376)	178 (201)	168 (190)	EB520NR	3.52 - 4.28 lbs./gal (422 - 513 g/L)
	FC02	323 (365)	320 (362)	182 (206)	168 (190)		
	FC03	348 (393)	393 (331)	190 (215)	166 (188)		
	FC04	361 (408)	280 (316)	194 (219)	165 (186)		
	FC05	385 (435)	255 (288)	202 (228)	164 (185)		
EC530	FC01	380 (337)	376 (333)	160 (142)	197 (175)	EB530NR	4.19-4.44 lbs./gal (496-532g/L)
	FC02	395 (350)	361 (320)	164 (145)	196 (174)		
	FC03	410 (364)	346 (306)	167 (149)	196 (174)		
	FC04	425 (377)	331 (293)	171 (152)	195 (173)		
	FC05	440 (390)	316 (280)	175 (155)	194 (172)		
EC550	FC01	427 (379)	273 (243)	254 (226)	180 (160)	EB550NR	3.90-4.16 lbs./gal (467-497 g/L)
	FC02	420 (373)	281 (249)	252 (224)	180 (160)		
	FC03	407 (361)	295 (262)	247 (219)	181 (161)		
	FC04	401 (356)	302 (268)	244 (217)	182 (161)		
	FC05	381 (338)	324 (287)	236 (210)	183 (163)		
EC800	FC01	409 (363)	360 (319)	149 (132)	253 (224)	EB800	3.40 - 3.91 lb/gal (407 - 469 g/l)
	FC02	453 (402)	312 (277)	158 (140)	253 (223)		
	FC03	468 (415)	297 (263)	160 (142)	251 (222)		
	FC04	482 (427)	281 (249)	163 (145)	250 (222)		
	FC05	511 (453)	250 (222)	168 (149)	249 (221)		
Producto	Nivel de brillo	Partes de recubrimiento transparente (gramos)	Partes de SU4985 (gramos)	Partes de endurecedor (gramos)	Partes de reductor (gramos)	Boletín	COV menos agua Menos exentos
Omni							
MC50	FC01	481 (427)	363 (322)	209 (185)	-	OB61	4.61 - 4.75 lb/gal (552 - 569 g/l)
	FC02	497 (440)	345 (306)	211 (187)	-		
	FC03	527 (467)	308 (273)	215 (191)	-		
	FC04	542 (481)	290 (257)	218 (193)	-		
	FC05	557 (494)	272 (241)	220 (195)	-		
MC161	FC01	363 (322)	444 (394)	238 (211)	-	OB02	4.63 - 4.79 lb/gal (555 - 574 g/l)
	FC02	390 (345)	406 (360)	247 (219)	-		
	FC03	403 (357)	388 (344)	252 (224)	-		
	FC04	416 (369)	370 (328)	257 (228)	-		
	FC05	441 (391)	333 (296)	266 (236)	-		
MC250	FC01	433 (384)	401 (356)	203 (180)	-	OB51	4.57 - 4.67 lb/gal (548 - 560 g/l)
	FC02	448 (397)	383 (339)	207 (183)	-		
	FC03	462 (410)	364 (323)	210 (186)	-		
	FC04	476 (422)	345 (306)	213 (189)	-		
	FC05	490 (435)	327 (290)	216 (192)	-		
MC260	FC01	369 (327)	432 (383)	246 (218)	-	OB32	4.66 - 4.85 lb/gal (558 - 581 g/l)
	FC02	396 (351)	394 (350)	255 (226)	-		
	FC03	422 (374)	358 (318)	264 (234)	-		
	FC04	448 (397)	323 (286)	273 (242)	-		
	FC05	473 (419)	288 (256)	282 (250)	-		
MC270	FC01	465 (412)	397 (352)	168 (149)	-	OB42	4.63 - 4.75 lb/gal (555 - 569 g/l)
	FC02	476 (422)	381 (338)	171 (151)	-		
	FC03	488 (433)	352 (312)	173 (154)	-		
	FC04	512 (454)	338 (300)	176 (156)	-		
	FC05	534 (473)	312 (276)	179 (159)	-		
MC2800	FC01	360 (320)	438 (389)	241 (213)	-	OB57	4.30 - 4.36 lb/gal (515 - 523 g/l)
	FC02	406 (360)	378 (335)	253 (224)	-		
	FC03	453 (401)	313 (277)	269 (239)	-		
	FC04	461 (409)	302 (268)	273 (242)	-		
	FC05	478 (424)	279 (247)	277 (246)	-		
MAE	FC01	504 (446)	354 (313)	97 (86)	97 (86)	OB16	4.91 - 5.21 lb/gal (588 - 624 g/l)
	FC03	567 (502)	265 (235)	103 (91)	103 (91)		
	FC05	647 (573)	151 (134)	125 (111)	124 (110)		
MTK	FC01	504 (463)	354 (313)	117 (104)	97 (86)	OB09	4.48 - 5.18 lb/gal (537 - 621 g/l)
	FC03	567 (521)	265 (235)	132 (117)	110 (97)		
	FC05	647 (596)	151 (134)	148 (134)	124 (110)		

Producto	Nivel de brillo	Partes de recubrimiento transparente (gramos)	Partes de SU4985 (gramos)	Partes de endurecedor (gramos)	Partes de reductor (gramos)	Boletín	COV menos agua Menos exentos
Shop-Line							
JC60	FC01	481 (427)	363 (322)	209 (185)	-	SL60	4.61 - 4.75 lb/gal (552 - 569 g/l)
	FC02	497 (440)	345 (306)	211 (187)	-		
	FC03	527 (467)	308 (273)	215 (191)	-		
	FC04	542 (481)	290 (257)	218 (193)	-		
	FC05	557 (494)	272 (241)	220 (195)	-		
JC620	FC01	433 (384)	401 (356)	203 (180)	-	SL620	4.57 - 4.67 lb/gal (548 - 560 g/l)
	FC02	448 (397)	383 (339)	207 (183)	-		
	FC03	462 (410)	364 (323)	210 (186)	-		
	FC04	476 (422)	345 (306)	213 (189)	-		
	FC05	490 (435)	327 (290)	216 (192)	-		
JC630	FC01	457 (405)	406 (360)	163 (145)	-	SL630	4.61 - 4.76 lb/gal (522 - 570 g/l)
	FC02	488 (432)	368 (327)	169 (150)	-		
	FC03	503 (446)	349 (310)	171 (152)	-		
	FC04	518 (459)	330 (293)	174 (154)	-		
	FC05	548 (486)	293 (260)	179 (159)	-		
JC660	FC01	369 (327)	432 (383)	246 (218)	-	SL660	4.66 - 4.85 lb/gal (558 - 581 g/l)
	FC02	396 (351)	394 (350)	255 (226)	-		
	FC03	422 (374)	358 (318)	264 (234)	-		
	FC04	448 (397)	323 (286)	273 (242)	-		
	FC05	473 (419)	288 (256)	282 (250)	-		
JC661	FC01	389 (345)	408 (362)	252 (223)	-	SL661	4.67 - 4.82 lb/gal (560 - 578 g/l)
	FC02	405 (359)	386 (342)	256 (227)	-		
	FC03	424 (376)	358 (318)	265 (235)	-		
	FC04	437 (387)	338 (300)	270 (239)	-		
	FC05	472 (419)	295 (262)	279 (247)	-		
JC6700	FC01	356 (316)	454 (402)	234 (207)	-	SL6700	4.52 - 4.67 lb/gal (542 - 560 g/l)
	FC02	370 (328)	435 (386)	239 (212)	-		
	FC03	388 (344)	408 (362)	243 (216)	-		
	FC04	396 (351)	397 (352)	248 (220)	-		
	FC05	422 (374)	360 (320)	258 (228)	-		
JC6800	FC01	360 (320)	438 (389)	241 (213)	-	SL6800	4.30 - 4.36 lb/gal (515 - 523 g/l)
	FC02	406 (360)	378 (335)	253 (224)	-		
	FC03	453 (401)	313 (277)	269 (239)	-		
	FC04	461 (409)	302 (268)	273 (242)	-		
	FC05	478 (424)	279 (247)	277 (246)	-		
JAU	FC01	504 (463)	354 (313)	117 (104)	97 (86)	SLJAU	4.48 - 5.18 lb/gal (537 - 621 g/l)
	FC03	567 (521)	265 (235)	132 (117)	110 (97)		
	FC05	647 (596)	151 (134)	148 (134)	124 (110)		
JE	FC01	504 (446)	354 (313)	117 (104)	97 (86)	SLJEA	4.91 - 5.21 lb/gal (588 - 624 g/l)
	FC03	567 (502)	265 (235)	132 (117)	110 (97)		
	FC05	647 (573)	151 (134)	148 (131)	124 (110)		
Producto	Nivel de brillo	Partes de recubrimiento transparente (gramos)	Partes de SU4985 (gramos)	Partes de endurecedor (gramos)	Partes de reductor (gramos)	Boletín	COV menos agua Menos exentos
Vibrance Collection							
VC5700	FC01	268 (238)	362 (321)	178 (158)	256 (227)	VB-24	4.62 - 4.95 lbs./gal (554 - 593 g/L)
	FC02	292 (259)	335 (297)	187 (166)	254 (225)		
	FC03	304 (270)	321 (285)	192 (170)	253 (224)		
	FC04	327 (290)	295 (261)	201 (178)	250 (222)		
	FC05	339 (301)	282 (250)	205 (182)	249 (221)		

Datos técnicos**Formación de película seca total:**

Mínima	2.0 mils
Máxima	3.0 mils
Formación de película por capa húmeda	2.4 - 3.5 mils
Formación de película seca por capa	1.0 mils

Rendimiento teórico 361 - 654 pies²/gal de EE.UU.


(Rendimiento teórico en pies²/gal de EE.UU. listo para rociar (RTS), que produce un espesor de película seca de 1 mil)

Porcentaje de sólidos por volumen RTS 22.5 - 40.8%

Para obtener información adicional sobre seguridad e instrucciones de manipulación, consulte las hojas de datos de seguridad (SDS) y las etiquetas.

EN CASO DE EMERGENCIAS MEDICAS O SI NECESITA INFORMACION SOBRE CONTROL DE DERRAMES EN EE. UU. LLAME AL 1 (412) 434-4515; EN CANADÁ, AL 1 (514) 645-1320

Los materiales descritos están diseñados para ser aplicados únicamente por personal profesionalmente capacitado, utilizando el equipo apropiado, y sin la intención de ser vendidos al público en general. Los productos mencionados pueden ser peligrosos y deberán usarse únicamente de acuerdo a las instrucciones, al tiempo que se respetan todas las precauciones y advertencias enumeradas en la etiqueta. Las declaraciones y los métodos descritos se basan en las mejores prácticas e información conocida a la fecha por PPG Industries. Los procedimientos de aplicación mencionados son sugerencias únicamente y no deben ser interpretados como declaraciones o garantías del desempeño, resultados o idoneidad de cualquier uso deseado, ni PPG Industries garantiza que no se incurra en incumplimiento de patentes ante el uso de cualquier fórmula o proceso descrito en el presente documento.



PPG Industries
19699 Progress Drive
Strongsville, OH 44149

PPG Canada Inc.
2301 Royal Windsor Drive Unit #6
Mississauga, Ontario Canada L5J 1K5