


# MÉTALLIUM

Dernière mise à jour :  
14/03/2024



Peintures, vernis et produits connexes - NF 130  
www.ecolabels.fr



## Définition

Peinture décorative acrylique à effet métallisé.

## Destination

- Intérieur : neuf/entretien.
- Murs et plafonds.

## Propriétés

- Système monoproduit.
- Aspect modulable pour une décoration personnalisée.
- Applicable sur toile de verre et à peindre.
- Grande facilité d'application.

## Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/I) : 200 g/L</li> <li>■ Ce produit contient au maximum 50 g/L de COV</li> <li>■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants</li> </ul>
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ MÉTALLIUM est éligible aux certifications : LEED®, HQE™, BREEAM®</li> <li>■ Consulter la FDES sur : <a href="http://www.inies.com">www.inies.com</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a></li> <li>■ Déclaration environnementale consultable sur : <a href="http://www.declaration.environmentale.gouv.fr">www.declaration.environmentale.gouv.fr</a></li> </ul>
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a>

## Caractéristiques générales

### Aspect en pot

Liquide légèrement gélifié.

### Aspect du feuil sec

Satin métallisé.

### Teintes

Teintes du nuancier MÉTALLIUM.

### Masse volumique

1,07 ± 0,05 (Norme EUR PL004)  
(densité variable selon les teintes).

### Extrait Sec

En poids (norme EUR PL 005) : 26 ± 2 %.  
En volume (théorique) : 21 ± 2 %.

### Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec : 1 h.
- Recouvrable : 24 h.

### Rendement

- Supports lisses ou finement structurés : 7 à 12 m<sup>2</sup>/L
- Supports absorbants (toile à peindre ou bois) : 3 à 6 m<sup>2</sup>/L

### Conditionnement

1 L - 5 L

### Conservation

24 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures. Utiliser rapidement après ouverture.

# MÉTALLIUM

Dernière mise à jour :  
14/03/2024

## MISE EN ŒUVRE

### Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Plaques de plâtre à épiderme cartonné	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Révision des joints</li> <li>■ Époussetage</li> </ul>	1 couche de MUROPRIM	1 à 2 couches de MÉTALLIUM
Plâtre et dérivés	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brossage</li> <li>■ Égrenage</li> </ul>	1 couche de MUROPRIM ou IMPRIMA RAPID dilué à 5 % (si pulvérulent)	
Mortier de ciment et dérivés	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Époussetage</li> </ul>	1 couche d'IMPRIMA RAPID dilué à 5 %	
Anciens fonds adhérents	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lessivage</li> <li>■ Ponçage</li> <li>■ Époussetage</li> </ul>	1 couche de PANTEX MAT (selon la couleur du fond souhaitée)	
Anciens fonds non adhérents	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grattage</li> <li>■ Lessivage</li> <li>■ Rinçage</li> </ul>	1 couche de MUROPRIM	

#### Précautions d'emploi :

- Avant le démarrage du chantier, il est vivement conseillé de réaliser une surface témoin pour maîtriser la dépose et le geste, et pour valider la conformité de l'esthétique.
- Sur les supports à relief, il est conseillé de teinter l'impression dans un ton approchant celui du MÉTALLIUM retenu.
- Pour obtenir un aspect esthétique homogène, il est conseillé que la totalité du chantier soit réalisée par la même « main ».
- Il est recommandé, sur un même chantier, d'utiliser des produits issus d'un même lot de fabrication et d'une seule opération de mise à la teinte.
- Protéger, par une bande adhésive de masquage, les surfaces adjacentes.
- Respecter les conditions d'application : température ambiante de mise en œuvre supérieure à 8 °C et humidité ambiante de mise en œuvre inférieure à 65 % HR.

# MÉTALLIUM

Dernière mise à jour :  
14/03/2024

## Application

### Matériel d'application

Rouleau microfibre polyester 6 mm,  
spalter.

### Dilution

MÉTALLIUM est un produit prêt à l'emploi  
et ne doit pas être dilué.

### Nettoyage du matériel

À l'eau ou au solvant si le produit a séché.

## Caractéristiques réglementaires

### Classification

NFT 36-006 Famille I - Classe 7b2

### Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
- Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).