

## Kenmerkenblad ProGold Overschilderbaar Vliesbehang



<b>Omschrijving</b>	Gladde muurbekleding op basis van cellulosepapier waarop diverse Sigma afwerkingen aangebracht kunnen worden.
<b>Gebruiksdoel</b>	Het afwerken van wanden in woningen en openbare gebouwen, zoals hotels, kantoren, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Kan worden toegepast op vlakke en gladde ondergronden, zoals vlak en glad gepleisterde minerale ondergronden en reeds met muurverf behandelde ondergronden.
<b>Voornaamste kenmerken</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maatvast.</li><li>• Eenvoudig aan te brengen.</li><li>• Stoot- en slagvast.</li><li>• Overbrugt kleine scheuren en barsten.</li><li>• Naadloos te verwerken.</li><li>• Bij verwerking geen irritatie.</li><li>• Afmetingen: breedte 100 cm, lengte 25 m.</li><li>• Overschilderbaar met dispersiemuurverven.</li><li>• Moeilijk ontvlambaar.</li></ul>
<b>Kleuren en glans</b>	Afhankelijk van het product waarmee wordt afgewerkt. De voor afwerking in aanmerking komende producten zijn aangegeven onder de rubriek 'systemen'.
<b>Houdbaarheid</b>	Droog opslaan bij een temperatuur tussen 15°C en 25°C.
<b>Ondergrond- condities</b>	Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage max. 4%. Vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max. 1%. Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.
<b>Verwerkings- condities</b>	In verband met de lijm en de aan te brengen verflaag moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C. Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%. Goede ventilatie (afvoer van vochtige lucht) tijdens het drogingsproces.
<b>Systemen</b>	<b>VOORBEHANDELING</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.</li><li>• De ondergrond vlak en glad pleisteren overeenkomstig tabel oppervlaktebeoordelingscriteria 'stukadoorwerk binnen': afhankelijk van de gekozen afwerking Groep 0 of 1.</li><li>• Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met Sigmax Universal.</li></ul>

## Kenmerkenblad ProGold Overschilderbaar Vliesbehang



### Systemen

#### SYSTEEM MET VLIESBEHANG

##### Systeem met muurverfafwerking

- ProGold Glasweefsellijs 2000 aanbrengen.
- ProGold Overschilderbaar Vliesbehang strak en stotend plakken.
- Na droging afwerken met twee lagen SigmateX Superlatex Matt, SigmateX Superlatex Satin, Sigma Perfect Matt, Sigma Perfect Semi-Matt, Sigma Pearl Clean Matt of Sigma Pearl Clean Semi-Matt.

##### Systeem met metallic afwerking

- ProGold Glasweefsellijs 2000 aanbrengen.
- ProGold Overschilderbaar Vliesbehang strak en stotend plakken.
- Een dekkende grondlaag SigmateX Superlatex Matt aanbrengen in kleur afgestemd op die van de afwerking.
- Het geheel afwerken met twee lagen Sigmulto Metallic Satin.

##### Opmerking

- Toepassing van andere lijmsoorten en/of muurverven dan hierboven genoemd, kan aanleiding geven tot defecten. Voor technische informatie over de lijm; zie kenmerkenblad van ProGold Glasweefsellijs 2000.

### Instructies voor gebruik

#### LIJMTECHNIEK

##### Lijm aanbrengen op de muur

- ProGold glasweefsellijs 2000 met de ProGold Verfrol Vestan, ProGold Verfrol Vacht Compleet met beugel of airless spuitapparatuur over de breedte van 1 tot 2 banen gelijkmatig op de wand aanbrengen. Verbruik 130-230 g/m<sup>2</sup>.

##### Verwerking met behanglijmapparaat

- Het overschilderbare vliesbehang met een behanglijmapparaat (bijv. Tapofix CBF 1000F) verwerken. Voor de verwerking met een behanglijmapparaat de ProGold glasweefsellijs 2000 naar behoefte verdunnen met leidingwater. Teveel verdunnen kan leiden tot verlies van lijmkracht.
- Wanneer het overschilderbare vliesbehang door het apparaat wordt gehaald moet erop worden gelet dat de lijm gelijkmatig zonder lijmrije plaatsen wordt aangebracht. Het met een behanglijmapparaat belijmde overschilderbare vliesbehang direct zonder inweektijd verwerken.

## Kenmerkenblad ProGold Overschilderbaar Vliesbehang



### Instructies voor gebruik

#### AANBRENGEN VLIESBEHANG

##### Aanbrengen ProGold Overschilderbaar Vliesbehang

- De eerste baan langs een uitgezette loodlijn aanbrengen en met de ProGold Behangaandrukrol voorzichtig en gelijkmatig aanduwen en luchtblazen vanuit het midden naar de zijkant toe verwijderen.
- De overlengte bij het plafond en de plint afsnijden.
- Voor de volgende banen geldt dezelfde werkwijze.
- Elke baan wordt stotend geplakt (rand tegen rand). De banen kunnen ook over elkaar geplakt en dubbel doorgesneden worden.

#### VLIESBEHANG BIJ HOEKEN

##### Inwendige hoeken

- De baan doorsnijden en wel zodanig dat het vliesbehang enkele millimeters door de hoek valt.
- De volgende baan iets laten overlappen en in het lood zetten.

##### Uitwendige hoeken

- Het vliesbehang zo verlijmen dat de naad minstens 10 cm om de hoek komt.
- Vervolgens met een aandrukspatel het vliesbehang aandrukken zodat deze strak om de hoek aangebracht wordt.
- Het kan noodzakelijk zijn om daarna de baan loodrecht af te snijden omdat de hoeken soms niet voldoende recht zijn.