

NOVAGUARD™ 890 LT

DESCRIPTION

Revêtement bicomposant époxy phénolique novolaque sans solvant

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Système monocouche pour réservoirs de stockage
- Polymérise jusqu'à -5°C (23°F) avec des chutes de températures intermittentes jusqu'à -10°C (14°F)
- Remise en service rapide
- Excellente résistance au pétrole brut jusqu'à 120°C (250°F)
- Convient pour le stockage de carburants sans plomb jusqu'à 100% d'éthanol (E5 à E100)
- Convient pour le stockage de biocarburant (suivant la norme EN14214)
- Bonne résistance à divers produits chimiques et solvants
- Bonne visibilité grâce à sa teinte claire
- Peut être appliqué au pistolet airless, rapport de pompe 60/1
- Réduction des risques d'explosion et d'incendie

COULEUR ET NIVEAU DE BRILLANCE

- Crème, gris
- Brillant

CARACTÉRISTIQUES À 20°C (68°F)

Informations sur le mélange	
Nombre de composants	Deux
Densité	1,4 kg/l (11,7 lb/US gal)
Extrait sec en volume	100%
COV (livré)	Directive 2010/75/EU, SED: max. 94,0 g/kg max. 131,0 g/l (approx. 1,1 lb/US gal) 92,0 g/ltr (0,8 lb/gal) (Selon méthode 24 EPA)
Épaisseur recommandée du film sec	300 - 600 μm (12,0 - 24,0 mils) selon le système
Rendement théorique	3,3 m^2/l pour 300 μm (134 $\text{ft}^2/\text{US gal}$ pour 12,0 mils)
Sec au toucher	8 heures
Manipulable	12 heures
Délai de recouvrement	Minimum: 24 heures Maximum: 1 mois
Réticulation complète	6 jours

NOVAGUARD™ 890 LT

Informations sur le mélange

Date Limite d'Utilisation Optimale

Base : minimum 12 mois si stockée dans un endroit frais et sec
Durcisseur: minimum 12 mois si stocké dans un endroit frais et sec

Note:

- Voir DONNEES COMPLEMENTAIRES - Rendement et épaisseur film sec
- Voir DONNEES COMPLEMENTAIRES - Délais de recouvrement
- Voir DONNEES COMPLEMENTAIRES - Temps de séchage

ETAT ET TEMPÉRATURE DU SUPPORT RECOMMANDÉS

Préparation de surface

- Acier; décapé au degré de soin SSPC-SP10 ou ISO-SA2½, profil de rugosité 50 – 125 µm (2.0 – 5.0 mils)
- L'acier avec primaire compatible (NOVAGUARD 260) devra être sec et exempt de toute contamination

Température du support

- Une température du support pendant l'application et le séchage jusqu'à -5°C (23°F) est permise
- Minimum temperature for a satisfactory cure is -10°C (14°F)
- La température du support pendant l'application et le séchage doit être supérieure de 3°C (5°F) au point de rosée

Note: La surface devra être inspectée pour s'assurer qu'il n'y ait pas de givre présent sur le support en cas de basses températures

MODE D'EMPLOI

Rapport de dosage en volume : base 80% - durcisseur 20%

- La température du mélange (base et durcisseur) doit être au moins de 20°C (68°F) de préférence
- Ne pas diluer
- Pour les recommandations d'application, contacter un représentant local PPG

Durée de mûrissement du mélange

Sans

Durée pratique d'utilisation du mélange

35 minutes à 20°C (68°F)

Note: Voir INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - Durée pratique d'utilisation du mélange

NOVAGUARD™ 890 LT

Pistolet airless

Diamètre de la buse

Env.0.53 mm (0.021 pouce)

Pression à la buse

A température de la peinture min 20°C (68°F) 28,0 MPa (env. 280 bar; 4061 p.s.i.). A 30°C (86°F) min. 22,0 MPa (env.. 220 bar; 3191 p.s.i.)

Note: Utiliser un pistolet airless de préférence rapport 60/1 et des tuyaux haute pression adaptés

Brosse/rouleau

- Brosse : uniquement pour prétouches et réparations ponctuelles

SOLVANT DE NETTOYAGE

THINNER 90-53 ou THINNER 90-83

Note:

- L'équipement doit être nettoyé soigneusement immédiatement après l'application
- Éliminer la peinture à l'intérieur de l'équipement de pulvérisation avant la fin de la durée pratique d'utilisation du mélange

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Rendement et épaisseur du film	
Épaisseur film sec	Rendement théorique
300 µm (12,0 mils)	3,3 m ² /l (134 ft ² /US gal)
600 µm (24,0 mils)	1,7 m ² /l (67 ft ² /US gal)

Mesure de l'épaisseur du film humide

- On obtient souvent un écart entre la mesure apparente de l'épaisseur humide et la valeur réelle appliquée . Ceci est dû à la thixotropie et à la tension de surface de la peinture qui retarde le dégazage de l'air enfermé dans le film de peinture.
- Il est recommandé d'appliquer une épaisseur film humide supérieure de 60 µm (2,4 mils) à l'épaisseur film sec spécifiée

Délai de recouvrement pour une épaisseur sèche jusqu'à 600 µm (24.0 mils)						
Recouvrable par...	Délai	-5°C (23°F)	0°C (32°F)	5°C (41°F)	10°C (50°F)	20°C (68°F)
Lui-même	Minimum	5 jours	3,5 jours	52 heures	36 heures	14 heures
	Maximum	1 mois	1 mois	1 mois	1 mois	1 mois

Note: Le support doit être sec et exempt de toute contamination et de glace

NOVAGUARD™ 890 LT

Temps de séchage pour une épaisseur sèche jusqu'à 600 µm (24.0 mils)

Température du support	Mise en immersion
-5°C (23°F)	8 jours
0°C (32°F)	5 jours
5°C (41°F)	3 jours
10°C (50°F)	48 heures
20°C (68°F)	18 heures

Note: Temps de remise en service pour une immersion dans l'eau douce, saumâtre ou de mer. Les solutions chimiques dans l'eau (acides, bases ou engrais par exemple) nécessitent une polymérisation complète

Temps de séchage pour une épaisseur sèche jusqu'à 600 µm (24.0 mils)

Température du support	Circulation piétons	Resistant to vehicular service
-5°C (23°F)	6 jours	N/A
0°C (32°F)	4 jours	N/A
5°C (41°F)	52 heures	N/A
10°C (50°F)	36 heures	N/A
20°C (68°F)	14 heures	N/A

Note: Même sec manipulable, une attention particulière est toujours requise afin de ne pas exercer de pression statique localement. Une légère empreinte peut être observée mais cela n'affecte pas les performances du revêtement. Un temps de séchage manipulable permet l'inspection du revêtement y compris les tests de porosités à 3-5V / \square m (75-125V / mil)

Temps de séchage pour une épaisseur sèche jusqu'à 600 µm (24.0 mils)

Température du support	Sec manipulable	Délai minimum pour contact avec produits pétroliers aliphatiques purs (voir note)	Délai pour contact avec produits chimiques
-5°C (23°F)	5 jours	9 jours	14 jours
0°C (32°F)	3 jours	4,5 jours	14 jours
5°C (41°F)	44 heures	60 heures	11 jours
10°C (50°F)	30 heures	45 heures	7 jours
20°C (68°F)	12 heures	30 heures	5 jours

Note: Pour les produits pétroliers aliphatiques, le pétrole brut, les carburants et biodiesels, la remise en service peut être effectuée passé le délai de séchage indiqué. Les mélanges essence/alcool ne sont pas inclus dans les produits pétroliers purement aliphatiques. Veuillez contacter votre représentant PPG pour plus de détails.

NOVAGUARD™ 890 LT

Durée pratique d'utilisation (à la viscosité d'application)	
Température du mélange	Durée pratique d'utilisation du mélange
20°C (68°F)	35 minutes
30°C (86°F)	15 minutes - 20 minutes

Note: La température pendant et après mélange peut s'élever suite à une réaction exothermique

SECURITE

- Bien qu'il s'agisse d'une peinture sans solvant, éviter l'inhalation du brouillard de pulvérisation et tout contact entre la peinture humide et les yeux et la peau
- Une ventilation adéquate est nécessaire dans les espaces confinés pour maintenir une bonne visibilité
- Si le personnel d'application doit être exposé à des concentrations au-dessus de la limite d'exposition, il doit porter des équipements de protection individuelle appropriés (EPI).

DISPONIBILITÉ À TRAVERS LE MONDE

PPG Protective and Marine Coatings a pour objectif de fournir le même produit dans le monde entier. Cependant, de légères modifications du produit sont parfois nécessaires pour respecter les règles nationales ou locales. Dans ce cas, une autre fiche technique du produit sera utilisée.

REFERENCES

- Explication des fiches techniques

FICHE INFORMATION

1411

GARANTIE

PPG garantit (i) son droit sur le produit, (ii) que la qualité du produit est conforme aux spécifications de PPG pour un produit de ce type en vigueur au moment de la fabrication et (iii) que le produit livré sera libre du droit légitime de toute tierce partie en matière de violation de tout brevet américain relatif au produit. IL S'AGIT DES SEULES GARANTIES CONSENTIES PAR PPG ET PPG REJETTE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, CONFORMÉMENT À LA LOI OU DÉRIVANT DE LA LOI, CONCERNANT LA COMMERCIALISATION OU L'USAGE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE AUTRE GARANTIE D'ADAPTATION À UN OBJECTIF OU USAGE PARTICULIER. Toute réclamation relative à cette garantie doit être notifiée par écrit par l'Acheteur à PPG dans les cinq (5) jours suivant la découverte par l'Acheteur du défaut signalé, mais en aucun cas après l'expiration de la durée de conservation applicable du produit ou un an après la date de livraison du produit à l'Acheteur, selon ce qui arrive en premier. Toute absence de communication d'une telle non-conformité par l'Acheteur à PPG, selon les termes mentionnés ci-dessus, empêchera l'Acheteur de bénéficier de cette garantie.

NOVAGUARD™ 890 LT

LIMITATIONS DE RESPONSABILITE

EN AUCUN CAS PPG NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE, EN VERTU D'UNE QUELCONQUE THÉORIE DE RÉPARATION (SOIT PAR NÉGLIGENCE, SOIT PAR RESPONSABILITÉ INCONDITIONNELLE OU RESPONSABILITÉ CIVILE) DE TOUS DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS LIÉS À, PROVENANT OU DÉCOULANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT. Les renseignements figurant sur la présente fiche ne sont donnés qu'à titre indicatif et sont basés sur des essais en laboratoire considérés comme fiables par PPG. PPG peut modifier à tout moment les renseignements contenus dans cette fiche à la suite d'une expérience pratique et de l'évolution continue du produit. Toutes les recommandations ou suggestions relatives à l'utilisation du produit PPG, que ce soit dans la documentation technique ou en réponse à une demande spécifique ou autre, sont basées sur des données qui sont, à la connaissance de PPG, fiables. Les produits et les renseignements y afférents sont conçus pour des utilisateurs ayant les connaissances et compétences industrielles requises et il appartient à l'utilisateur final de déterminer si le produit est adapté à l'application visée, et l'Acheteur sera considéré comme seul juge et responsable à ce propos. PPG n'exerce aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support, ni sur les différents facteurs qui influencent l'usage et l'application du produit. Par conséquent, PPG réfute toute responsabilité en cas de perte, blessure ou dommage résultant d'une telle utilisation ou du contenu de cette fiche technique (sauf accords écrits contraires). Des variations dans les conditions d'application, des changements dans les procédures d'utilisation ou l'extrapolation de données peuvent entraîner des résultats non satisfaisants. Cette fiche remplace toutes les versions précédentes et il appartient à l'Acheteur de s'assurer que ces renseignements sont d'actualité avant d'utiliser le produit. Les fiches en vigueur pour tous les produits PPG Protective & Marine Coatings sont disponibles sur www.ppgpmc.com. Le texte anglais de la présente fiche prévaut sur toute traduction.

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.

