

DULIPRIM HYDROPLUS

Impression multi-supports en phase aqueuse

LES PEINTURES
INTÉRIEURES



DESTINATION

Pour l'impression des maçonneries et menuiseries intérieures (à l'exclusion des métaux)

QUALITÉS DOMINANTES

- Aspect semi-tendu adapté aux murs et boiseries
- Nourrit et régule l'absorption des fonds
- Polyvalence d'application rouleau et mécanisée

TEINTES

Blanc

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat-Velouté : environ 8 % sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT	Semi-tendu
RENDEMENT	8 à 10 m ² /L
CONDITIONNEMENT	3 L - 15 L
DENSITÉ MOYENNE	1,34 (± 0,05) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	40 % (± 2%)
EXTRAIT SEC EN POIDS	54 % (± 2%)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none">• Sec au toucher : 1 h• Recouvrable : 2 h

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, rouleau polyester ou polyamide texturé 12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guiffet.com

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Nota : Dans le cas de supports farinants ou absorbants, utiliser l'impression SUPER DULPRIM.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Plâtre et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Égrénage des enduits Brossage Époussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de DULIPRIM HYDROPLUS 	<ul style="list-style-type: none"> Toute peinture en phase aqueuse ou en phase solvant
Béton et dérivés	<ul style="list-style-type: none"> Égrénage Brossage 		
Bois et dérivés neufs ou remis à nu	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage/brossage Ponçage Epoussetage Dégraissage si nécessaire 		
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Rinçage Ponçage si nécessaire 		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Graffage Lessivage Rinçage 		
		<ul style="list-style-type: none"> Pochonnage à l'aide de DULIPRIM HYDROPLUS sur les zones mises à nu 1 couche en plein de DULIPRIM HYDROPLUS 	

Observations

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/L (2010). Ce produit contient maximum 30 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR
INTÉRIEUR

Classe A+

CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

INFORMATION
CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.