



SC300 Revestimiento transparente PPG Regla nacional es un revestimiento transparente de secado rápido acrílico uretano de dos componentes, que supera a transparentes de valor comparables. Este transparente económico está listo para una variedad de proyectos.

## Componentes

- SC300 - multi-propósito revestimiento transparente
- SH301 - endurecedor rápido
- SH302 - endurecedor lento
- SH303 - endurecedor extra lento

## Instrucciones de aplicación

### Instrucciones de capa base:

Aplice capa base según las instrucciones del fabricante. Deje secarse tiempo apropiado antes de aplicar revestimientos transparentes PPG.

### Proporción de mezcla 4:1:

Mezcle 4 partes de transparente PPG con 1 parte de endurecedor apropiado SHxxx. Vida útil es de 1—1½ hora a 70°F (21°C) con endurecedor rápido y 2 horas a 70°F (21°C) con endurecedor lento.

### Aplicación

- Aplique 2-3 capas con 5-10 minutos entre capas
- Formación total de película seca por capa aproximadamente 1.2 milipulgadas.
- HVLP de 8 a 10 PSI en el tapón de aire; en cumplimiento de 29 a 40 PSI en la pistola
- Ajuste de la pistola: 1.3-1.5 mm o equivalente.
- Para mejores resultados refiera a las recomendaciones del fabricante de la pistola respect a la presión del aire de entrada.

### Tiempo de secado

#### **Secado al aire con endurecedor rápido**

- Libre de polvo: 10-15 minutos
- Seco al tacto: 40-60 minutos
- Cinta: 1-3 horas

#### **Secado al aire con endurecedor extra lento**

- Libre de polvo: 20-30 minutos
- Seco al tacto: 50-70 minutos
- Cinta: 2-4 horas

#### **Secado forzado**

- 30 minutos a 140°F (60°C)
- Deje secarse 2 horas a enfriarse antes de pulir y poner en servicio
- IR (Infrarrojo): 12-15 minutos

# Revestimiento Transparente - Regla Nacional



## Limpieza:

Use solo solventes de propósito general aprobados y siga los lineamientos de la EPA sobre los procedimientos adecuados de almacenamiento y eliminación de residuos de pintura con partículas de solvent.

## Propiedades

- COV empaquetado: 4.7 lbs./gal
- COV aplicado: (4:1): 4.2 lbs./gal.
- Sólidos por peso: 36.6%
- Sólidos por volumen : 31%
- Sólidos totales por peso aplicados (4:1) 43.2-45%
- Sólidos totales por volumen aplicados (4:1) 37-38.3%
- Rendimiento aproximadamente en pies cuadrados a 1 mil a 100% a transferencia: 640 /gal

Ver ficha de datos de seguridad (SDS) y etiquetas para información adicional e instrucciones de manejo. Información de control de derrames o medios de emergencia: EE.UU. 412-434-4515 o Canada 514-645-1320

Es posible que el contenido de este paquete deba mezclarse con otros componentes antes de que se pueda utilizar el producto. Antes de abrir el paquete, asegúrese de comprender los mensajes de advertencia en las etiquetas de todos los componentes, ya que la mezcla tendrá los peligros de todas sus partes. El equipo de pulverización debe manipularse con el debido cuidado y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Siga las instrucciones de la etiqueta para el uso del respirador. Use protección para los ojos y la piel. Observe todas las precauciones aplicables.