

SIGMARINE™ 48

醇酸面漆 48

简介

一般用途的改性醇酸有光面漆。

主要性能

- 主要适合用做船舶水线、干舷、甲板及其辅助设备的面漆。
- 干燥速度快、漆膜坚韧、耐水和耐候性能较好、较为适中的漆膜保光性能。
- 适合覆涂在大多数状态完好的醇酸涂层表面。
- 该漆也可适用于干湿交替的非长间浸没部位。
- 可增配防滑磨料（需另购加配），用做甲板表面的防滑涂层。

颜色与光泽

- 白色和其它颜色（敬请参照公司标准色卡 SIGMACARE shade card）。
- 有光。

基本数据 20°C (68°F)

混合后参数	
组份数	单组份
密度	1.0 千克/升 (8.3 磅/美制 加仑)。
体积固含量	白色: 44 ± 3%。
VOC(出厂值)	欧盟标准 Directive 2010/75/EU, SED: 最大值 400.0 克/千克。 最大值 453.0 克/升 (约 3.8 磅/加仑) (理论计算值)。 中国国标 GB 38469-2019 (检测值) 445.0 克/升 (约 3.7 磅/加仑)。
推荐干膜厚度	35 微米 (1.4 密耳) 每道涂层。
理论涂布率	12.6 米 ² /升 用于 35 微米 (504 英尺 ² /美制 加仑 用于 1.4 密耳)。
指触干	3 小时
覆涂间隔	最短时间: 24 小时。 最长时间 : 无限制。
储藏有效期	至少 24 月, 但须储存于阴凉和干燥环境下。

备注:

- 敬请参阅补充参数 - 覆涂间隔时间表。
- 敬请参阅补充参数表 - 涂层固化时间表。

SIGMARINE™ 48

醇酸面漆 48

推荐底材状况与温度

底材状况

- 可兼容的前期涂层必须确保表面洁净干燥，已除尽所有污染物。
- 前期涂层：如有必要，涂装前应进行全面彻底的打磨拉毛处理。

基材温度和施工条件

- 在涂装施工期间的底材表面温度不可高于50°C (122°F)
- 在涂装施工期间的底材表面温度应至少保持高于露点温度摄氏3°C (华氏5°F) 以上

使用说明

- 涂装前搅拌均匀。
- 涂装前最好应将各组份或混合后的漆料温度调控到 摄氏15°C (华氏59°F)以上, 不然则可能需要添加稀释剂, 以便将漆料粘度调整到适合施工的粘稠状态。
- 过多添加稀释剂通常会导致湿膜的抗流挂性能降低。
- 在涂装施工和涂层固化期间必须保持充分和连续的通风。

无气喷涂 (单组份喷涂泵)

推荐稀释剂

THINNER 20-05

稀释剂用量

0 - 2%, 依据所需的漆膜厚度和施工条件而定。

喷嘴孔径

约 0.48 毫米 (0.019 英寸)。

喷嘴压力

8.0 -12.0 兆帕(约 80 - 120 大气压; 1161 - 1741 磅/英寸²)。

刷涂/辊涂

推荐稀释剂

THINNER 20-05

稀释剂用量

0 - 2%

SIGMARINE™ 48

醇酸面漆 48

清洗溶剂

- THINNER 20-05

补充参数

干膜厚度为35 微米(1.4 密耳)涂层的覆涂间隔时间表			
覆涂用的后道涂层	涂装间隔 时间	5°C (41°F)	20°C (68°F)
自身覆涂	最短覆涂间隔时间 最长覆涂间隔时间	32 小时 无限制	24 小时 无限制

干膜厚度为 35 微米(1.4 密耳)涂层的固化时间表	
底材温度	指触 (表干)
5°C (41°F)	5 小时
20°C (68°F)	3 小时

安全防范

- 敬请参阅材料安全数据说明书和产品包装标识，全面了解其告示的有关安全注意事项和防范措施
- 这是溶剂型涂料，必须避免吸入喷雾和溶剂；另外，皮肤和眼睛不宜接触未干的油漆

全球适用性

尽管庞贝捷涂料公司 (PPG Protective & Marine Coatings) 始终恪守为世界各地的用户提供完全一致产品的原则，但是有时也会需要遵循某些地方/国家法规/符合环境而对特定的产品作出细微调整。如属于下列情况，敬请换用为针对性替代版本的产品说明书。

参考信息

- Guide | PPG SIGMACARE PLUS | Online guide to maintenance at sea
- Information sheet | Explanation of product data sheets

质量担保

庞贝捷涂料PPG 保证 (1) 拥有该产品的品名所有权，(2) 产品质量符合该产品生产日期间所执行的相关技术质量规范。 (3) 所供产品不存在第三方针对美国专利权的侵权行为的合法索赔。以上保证内容只限于庞贝捷涂料PPG 所作出的担保和其它依据现行法律、法规须对事务处理和商行行为所作出明示或暗示的保证；包括不遵循限制条件的滥用情况，任何针对特殊诉求或用途的其它保证，不属此列范围，庞贝捷涂料将免于索赔责任。如需依据此份保函申请索赔，购买者必须在发现质量问题起5(5)天时间内，同时须确认日期在该产品的有效储存期里或者自该产品交付给购买者之日起后壹(1)年时间之内，以书面形式通告庞贝捷涂料PPG。如果购买者未能按照以上要求通告所出现的缺陷问题，将有碍于其依据本保函从庞贝捷涂料获取赔偿！

SIGMARINE™ 48

醇酸面漆 48

责任限度

在各种情况下，对于因使用本产品所产生或导致间接的、特殊的、意外的或连锁的任何形式的相关损失，庞贝捷涂料PPG 都应免于追究诉讼责任（无论针对任何疏漏、严格赔偿责任或侵权行为）。本产品说明书上所涵盖的信息，源自于我们确信为实验室的可靠试验，但仅限用作参考指导。随着使用经验的累积和产品后续研发的深入，庞贝捷涂料PPG 可能随时会对以上信息内容进行修正。所有有关本使用产品的推荐或建议，不论是技术文件，还是对某项咨询的回复，或其它方式，我们都已做到竭尽所知，数据信息可靠。我们的产品和相关信息是专为那些具备了必要知识和实用技能的工业用户而提供的，作为产品的终端用户有责任确定本产品是否适合其具体用途。因此，确信购买者已照此履行了评估，应可全权处理并承担相应的风险。现场的底材质量和状态以及其它影响产品用途和施工的因素众多，并非我们庞贝捷涂料PPG 所能控制。因此，对于任何因使用本产品说明书中的信息而造成的损失、伤害和破坏，庞贝捷涂料PPG 都将不会承担责任（除非另有书面协议有所规定可以例外）。施工环境不同、改变涂装工艺或臆想推测所给参考数据，都有可能会导致无法达到预期的涂装质量。本产品说明书将取代前期的旧版说明书，购买者有责任在使用本产品前须确认其手头所用产品说明书为此最新版本。当前最新版本的产品说明书公布于庞贝捷涂料公司 PPG Protective & Marine Coatings) 的官方网站：www.ppgpmc.com。如果出现产品说明书中文版和英语原版存在表述差异时，应以英文原版为准。

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.