

PPG PITT-CHAR® FM SCRIM MESH

DESCRIPCIÓN

Malla de sílice de alta pureza para su uso como entramado de refuerzo en el sistema epoxy intumescente de protección contra incendio pasiva PPG PITT-CHAR XP

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Malla blanca entrelazada (entrelazado cuadrado)
- Resistencia a alta temperatura, adecuado para la protección contra jet-fire y fuegos en depósitos de hidrocarburos
- Fácil de cortar y embeber en la capa húmeda del revestimiento; No se requieren chinchetas soldadas ni fijaciones mecánicas
- Alta pureza; Más de un 96% de SiO₂
- Excelente resistencia a sustancias químicas y disolventes
- Debe ser instalada de acuerdo estrictamente con los requerimientos del manual de aplicación y certificación contra el fuego de PPG PITT-CHAR

DATOS PRINCIPALES

Datos de producto	
Peso	205 ± 15 g/m ² (8,65 ± 0,63 oz/sq. yard)
Área nominal del rollo	50 m ² (538 sq. ft.)
Tamaño del rollo	Ancho: 1000 ± 50 mm (39 ± 2 pulgadas); Largo: 50 ± 2 m (55 ± 2.2 yardas)
Tamaño de malla	5,0 mm x 5,0 mm ± 0,5 mm
Estabilidad del envase	36 meses

Nota: La malla está enrollada en torno a un núcleo de cartón de 75 mm (3 pulgadas), sellada en una embalaje de polietileno y colocada en una caja de cartón de 210 x 210 x 1070 mm (8¼ x 8¼ x 42 pulgadas).

GARANTIA

PPG Protective and Marine Coatings garantiza (i) que es titular del producto; (ii) que la calidad del producto cumple las especificaciones de PPG en vigor en el momento de su producción, y (iii) que el producto se entrega libre de cualquier reclamación legítima de terceros por uso indebido de patentes estadounidenses asociadas al producto. ESTAS SON LAS ÚNICAS GARANTÍAS QUE PPG Protective and Marine Coatings OFRECE. PPG DECLINA CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA CONTEMPLADA POR LA LEY O POR LAS PRÁCTICAS COMERCIALES, LO QUE INCLUYE DE FORMA NO EXHAUSTIVA CUALQUIER GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO O USO PARTICULAR. Cualquier reclamación que se presente bajo esta garantía deberá ser presentada por el Comprador directamente a PPG, mediante comunicación escrita en un plazo máximo de cinco (5) días desde la detección del defecto, pero en ningún caso más allá de la fecha de caducidad del producto o, en todo caso, no más tarde de un año a contar desde la fecha de entrega del producto al Comprador (tendrá validez la opción que sea más temprana). El Comprador no podrá hacer uso de la garantía si no notifica la no conformidad a PPG del modo indicado.

PPG PITT-CHAR® FM SCRIM MESH

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

PPG Protective and Marine Coatings NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA (INCLUIDA NEGLIGENCIA DE CUALQUIER TIPO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DAÑOS) DE CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, CASUAL O CONSECUENTE RELACIONADO, DERIVADO O RESULTANTE DE CUALQUIER USO QUE SE DÉ AL PRODUCTO. La información que contiene el presente documento tiene carácter exclusivamente orientativo y está basada en pruebas de laboratorio que PPG Protective and Marine Coatings considera fiables. PPG Protective and Marine Coatings podrá modificar la información contenida en el presente documento en cualquier momento como resultado de su experiencia práctica y el desarrollo continuo del producto. Todas las recomendaciones o sugerencias relacionadas con el uso de los productos de PPG Protective and Marine Coatings, ya se emitan en forma de documentación técnica, en respuesta a una consulta específica o de otra manera, se basan en datos que, según el conocimiento de PPG Protective and Marine Coatings, son fiables. El producto y la información relacionada están diseñados para usuarios con los conocimientos necesarios y la cualificación exigida por la industria. El usuario final es responsable de determinar la idoneidad del producto para su aplicación concreta. Se considera que el Comprador ha hecho las verificaciones oportunas por su cuenta y riesgo. PPG Protective and Marine Coatings no tiene control sobre la calidad o condición del sustrato, o sobre cualquier factor que afecte al uso y la aplicación del producto. Por consiguiente, PPG Protective and Marine Coatings no acepta ninguna responsabilidad originada por cualquier pérdida, lesión o daño resultante del uso del producto o de la presente información (salvo acuerdo por escrito en contrario). Si existen variaciones en el entorno de aplicación, cambios en los procedimientos de uso o extrapolación de datos, los resultados podrían ser insatisfactorios. Este documento prevalecerá sobre cualquier versión anterior. El Comprador deberá asegurarse de que esta información se mantiene vigente antes de utilizar el producto. La documentación actualizada referente a todos los productos de protección y recubrimiento para aplicaciones navales de PPG Protective and Marine Coatings se encuentran en www.ppgpmc.com. [La versión inglesa de este documento prevalecerá sobre cualquier traducción de la misma.

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.

