

SIGMATHERM™ 175

DESCRIPTION

Finition aluminium alkyde modifiée résistante en température

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Résistant à des températures jusqu'à 175°C (350°F)
- Haute brillance
- L'application au pistolet améliore l'aspect
- Laisser sécher au minimum 3 jours à 20°C (68°F) avant exposition à la température

COULEUR ET NIVEAU DE BRILLANCE

- Aluminium
- Brillant

CARACTÉRISTIQUES À 20°C (68°F)

| Informations sur le mélange | |
|------------------------------------|--|
| Nombre de composants | Un |
| Densité | 1,0 kg/l (8,3 lb/US gal) |
| Extrait sec en volume | 47 ± 2% |
| COV (livré) | Directive 2010/75/EU, SED: max. 411,0 g/kg max. 417,0 g/l (approx. 3,5 lb/US gal) Chine GB 38469-2019 (testé) 419,0 g/l (approx. 3,5 lb/gal) |
| Épaisseur recommandée du film sec | 25 µm (1,0 mils) par couche |
| Rendement théorique | 18,8 m ² /l pour 25 µm (754 ft ² /US gal pour 1,0 mils) |
| Sec au toucher | 1 heure |
| Délai de recouvrement | Minimum: 16 heures Maximum: illimité |
| Date Limite d'Utilisation Optimale | Au moins 24 mois stocké dans un lieu frais et sec |

Note:

- Voir DONNEES COMPLEMENTAIRES - Délais de recouvrement
- Voir DONNEES COMPLEMENTAIRES - Temps de séchage

ETAT ET TEMPÉRATURE DU SUPPORT RECOMMANDÉS

Préparation de surface

- La couche précédente sèche et exempte de toute pollution

Température du support et conditions d'application

- La température du support pendant l'application doit être supérieure d'au moins de 3°C (5°F) au point de rosée



SIGMATHERM™ 175

SYSTEME

Acier non calorifugé

- SIGMARINE 24: 35 µm (1.4 mils)
- SIGMATHERM 175: 25 µm (1.0 mil)
- SIGMATHERM 175: 25 µm (1.0 mil)
- SIGMATHERM 175: 25 µm (1.0 mil)

MODE D'EMPLOI

- Bien remuer avant emploi
- La température de la peinture doit être de préférence supérieure à 15°C (59°F), sinon il peut être nécessaire de diluer pour obtenir la viscosité d'application
- Un excès de diluant diminue la limite de coulure
- Une ventilation adaptée doit être maintenue pendant l'application et le séchage

Pistolet pneumatique

Diluant recommandé

THINNER 20-05

Taux de dilution

0 - 3%, en fonction des épaisseurs demandées et des conditions d'application

Diamètre de la buse

1.8 - 2.0 mm (env. 0.070 - 0.079 in)

Pression à la buse

0,3 - 0,4 MPa (env. 3 - 4 bar; 44 - 58 p.s.i.)

Pistolet airless

Diluant recommandé

Ne pas diluer

Diamètre de la buse

Approx. 0.33 - 0.38 mm (0.013 - 0.015 in)

Pression à la buse

12,0 - 15,0 MPa (env. 120 - 150 bar; 1741 - 2176 p.s.i.)

Brosse/rouleau

Diluant recommandé

Ne pas diluer

SIGMATHERM™ 175

SOLVANT DE NETTOYAGE

THINNER 20-05

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

| Délai de recouvrement pour une épaisseur sèche jusqu'à 25 µm (1,0 mils) | | | | |
|---|---------|------------|-------------|-------------|
| Recouvrable par... | Délai | 5°C (41°F) | 10°C (50°F) | 20°C (68°F) |
| Lui-même | Minimum | 36 heures | 36 heures | 16 heures |
| | Maximum | Illimité | Illimité | Illimité |

| Temps de séchage pour une épaisseur sèche jusqu'à 25 µm (1.0 mils) | |
|--|----------------|
| Température du support | Sec au toucher |
| 5°C (41°F) | 3 heures |
| 10°C (50°F) | 3 heures |
| 20°C (68°F) | 1 heure |

Note: Une ventilation adaptée doit être maintenue pendant l'application et le séchage

SECURITE

- Se référer aux Fiches de Données de Sécurité et étiquettes pour des exigences de sécurité et de précaution complètes
- Comme pour toute peinture à base de solvant, éviter l'inhalation du brouillard de pulvérisation ou des vapeurs et tout contact entre la peinture humide et les yeux ou la peau

DISPONIBILITÉ À TRAVERS LE MONDE

PPG Protective and Marine Coatings a pour objectif de fournir le même produit dans le monde entier. Cependant, de légères modifications du produit sont parfois nécessaires pour respecter les règles nationales ou locales. Dans ce cas, une autre fiche technique du produit sera utilisée.

REFERENCES

- Explication des fiches techniques

FICHE INFORMATION

1411

GARANTIE

PPG garantit (i) son droit sur le produit, (ii) que la qualité du produit est conforme aux spécifications de PPG pour un produit de ce type en vigueur au moment de la fabrication et (iii) que le produit livré sera libre du droit légitime de toute tierce partie en matière de violation de tout brevet américain relatif au produit. IL S'AGIT DES SEULES GARANTIES CONSENTIES PAR PPG ET PPG REJETTE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, CONFORMÉMENT À LA LOI OU DÉRIVANT DE LA LOI, CONCERNANT LA COMMERCIALISATION OU L'USAGE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE AUTRE GARANTIE D'ADAPTATION À UN OBJECTIF OU USAGE PARTICULIER. Toute réclamation relative à cette garantie doit être notifiée par écrit par l'Acheteur à PPG dans les cinq (5) jours suivant la découverte par l'Acheteur du défaut signalé, mais en aucun cas après l'expiration de la durée de conservation applicable du produit ou un an après la date de livraison du produit à l'Acheteur, selon ce qui arrive en premier. Toute absence de communication d'une telle non-conformité par l'Acheteur à PPG, selon les termes mentionnés ci-dessus, empêchera l'Acheteur de bénéficier de cette garantie.

SIGMATHERM™ 175

LIMITATIONS DE RESPONSABILITE

EN AUCUN CAS PPG NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE, EN VERTU D'UNE QUELCONQUE THÉORIE DE RÉPARATION (SOIT PAR NÉGLIGENCE, SOIT PAR RESPONSABILITÉ INCONDITIONNELLE OU RESPONSABILITÉ CIVILE) DE TOUS DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS LIÉS À, PROVENANT OU DÉCOULANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT. Les renseignements figurant sur la présente fiche ne sont donnés qu'à titre indicatif et sont basés sur des essais en laboratoire considérés comme fiables par PPG. PPG peut modifier à tout moment les renseignements contenus dans cette fiche à la suite d'une expérience pratique et de l'évolution continue du produit. Toutes les recommandations ou suggestions relatives à l'utilisation du produit PPG, que ce soit dans la documentation technique ou en réponse à une demande spécifique ou autre, sont basées sur des données qui sont, à la connaissance de PPG, fiables. Les produits et les renseignements y afférents sont conçus pour des utilisateurs ayant les connaissances et compétences industrielles requises et il appartient à l'utilisateur final de déterminer si le produit est adapté à l'application visée, et l'Acheteur sera considéré comme seul juge et responsable à ce propos. PPG n'exerce aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support, ni sur les différents facteurs qui influencent l'usage et l'application du produit. Par conséquent, PPG réfute toute responsabilité en cas de perte, blessure ou dommage résultant d'une telle utilisation ou du contenu de cette fiche technique (sauf accords écrits contraires). Des variations dans les conditions d'application, des changements dans les procédures d'utilisation ou l'extrapolation de données peuvent entraîner des résultats non satisfaisants. Cette fiche remplace toutes les versions précédentes et il appartient à l'Acheteur de s'assurer que ces renseignements sont d'actualité avant d'utiliser le produit. Les fiches en vigueur pour tous les produits PPG Protective & Marine Coatings sont disponibles sur www.ppgmc.com. Le texte anglais de la présente fiche prévaut sur toute traduction.

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.

