

PPG Flooring 833 CR

DESCRIPTION

Système de revêtement pour plancher à trois composants, 100 % solides, conçu pour une application à la truelle

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Application facile
- Séchage et retour en service rapide
- Conforme à la FDA/USDA pour le contact alimentaire indirect
- Excellente résistance chimique
- UTILISATIONS TYPIQUES:
- Usines alimentaires
- Usines de traitement chimiques
- Installations de production industrielle
- Usines de pâtes et papiers
- Convient à de nombreuses applications de confinement secondaire
- Convient pour les constructions neuves et la maintenance ou réparation

COULEUR ET LUSTRE

- Noir, gris, rouge
- Semi-lustré

DONNÉES DE BASE À 70°F (21°C)

Données pour produits mélangés	
Nombre de composants	Trois
Masse volumique	9.5 lb/US gal (1.1 kg/l)
Extrait sec en volume	100 ± 2%
COV (fournis)	EPA Method 24: 0,0 lb/US gal (0,0 g/l)
Sec pour marcher	8 heures
Délai de recouvrement	Minimum: 6 heures Maximum: 24 heures
Réticulation complète	4 jours
Stabilité au stockage	Partie A: au moins 12 mois entreposé dans un endroit sec et frais Partie B: au moins 12 mois entreposé dans un endroit sec et frais

Note:

- Le matériel doit être entreposé dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et dans les emballages d'origine non ouverts
- Si le délai de recouvrement est excédé, sabler et nettoyer la surface avant de la recouvrir

PPG Flooring 833 CR

CONDITIONS ET TEMPÉRATURES DU SUBSTRAT RECOMMANDÉES

Béton

- Le béton doit avoir muri pour au moins 28 jours avant l'application
- La surface doit être propre, uniforme, saine et exempte de toute contamination (huile, graisse, rouille, tartre ou dépôts)
- La surface doit être décapée à l'acide, scarifiée ou grenaillée pour éliminer la laitance.
- Préparé selon la norme SSPC SP-13
- Une texture de surface de papier abrasif de grain 60 est souhaitée pour une adhérence maximale

Métal

- Enlever la rouille, saleté, l'humidité, graisse ou tout autre contaminant de la surface selon la norme SSPC SP-1
- Sablage au jet avec un abrasif angulaire selon la norme SSPC SP-10 ou supérieure. Obtenir un profil de surface de 4,0 mils (100 µm)

Température du substrat et conditions d'application

- La température du substrat pendant l'application et le durcissement doit être comprise entre 18°C (65°F) et 29°C (85°F)

MODE D'EMPLOI

Rapport de mélange en volume: 1:1 (partie A à partie B 50:50)

- Avant utilisation, la température des parties A et B doit être d'au moins 21 °C (70 °F) pendant au moins 48 heures.
- Verser la partie B dans le récipient de la partie A et bien mélanger les deux composants du kit pendant 2 minutes.
- Ajouter lentement la partie C et mélanger pendant 1 à 2 minutes supplémentaires.
- Le produit bien mélangé sera d'une couleur homogène sans couleur plus pâle ou foncée

Application

- Versez la totalité du mélange sur le plancher dès qu'il est homogène et lissez à la truelle en acier ou mécanique
- Le temps de travail du produit est de 20 à 30 minutes à 24 °C (75°F)
- Le rendement théorique est de 1,49 m² (16 pi²) pour une épaisseur de 6,35 mm (0,25 po) par lot

Note:

- Le temps de travail du mortier sera considérablement réduit si le matériau est laissé dans le seau de mélange

Procédure de nettoyage

- Ne jamais fermer hermétiquement un récipient contenant un mélange des parties A et B, car la réaction exothermique
- Nettoyer les outils et l'équipement avec le nettoyant PPG AMERCOAT® 12 ou de l'acétone



PPG Flooring 833 CR

AVIS

- Pour usage industriel ou professionnel seulement

MESURES DE SÉCURITÉ

- Ne jamais fermer hermétiquement un récipient contenant un mélange des parties A et B, car la réaction exothermique continue peut provoquer l'explosion du récipient
- Lire toutes les informations sur l'étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation
- Des précautions doivent être prises pour éviter tout contact avec les yeux et la peau

DISPONIBILITÉ À L'ÉCHELLE MONDIALE

PPG Protective & Marine Coatings s'efforce en tout temps de fournir le même produit partout dans le monde. Cependant, il est parfois nécessaire de modifier légèrement le produit par souci de conformité aux règles et aux circonstances locales et nationales. Dans ce cas, une autre fiche de données du produit devra être utilisée.

RÉFÉRENCE

- Information sheet | Explanation of product data sheets

DÉCLARATION DE GARANTIE

PPG garantit (i) qu'elle est propriétaire du produit (ii) que la qualité du produit est conforme aux spécifications établies par PPG pour ce produit et en vigueur au moment de la fabrication et (iii) que le produit fourni est exempt de toute revendication légitime d'une tierce partie pour violation d'un brevet américain portant sur le produit. CES GARANTIES SONT LES SEULES OFFERTES PAR PPG, ET PPG DÉCLINE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DÉCOULANT D'UNE LOI OU AUTREMENT EN DROIT OU DANS LE COURS DE TRANSACTIONS OU D'USAGES DU COMMERCE, INCLUANT SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE AUTRE GARANTIE D'ADÉQUATION À UN USAGE OU À UN BUT PARTICULIER OU DE QUALITÉ MARCHANDE. Toute réclamation en vertu de la présente garantie doit être faite par l'acheteur auprès de PPG par écrit dans les cinq (5) jours suivant la découverte du défaut allégué par l'acheteur, mais en aucun cas plus tard qu'à l'expiration de la durée de stockage applicable au produit, ou plus tard que un (1) an après la date de la livraison du produit à l'acheteur, selon la première éventualité. Tout défaut, de la part de l'acheteur, d'aviser PPG d'une telle non-conformité, tel que requis par les présentes, annulera tout droit de recouvrement de l'acheteur en vertu de la présente garantie.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

EN AUCUN CAS, PPG NE SERA TENUE RESPONSABLE D'UN QUELCONQUE DOMMAGE INDIRECT, PARTICULIER, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF RELATIF À, DÉCOULANT DE OU RÉSULTANT AUTREMENT DE TOUTE UTILISATION DE CE PRODUIT, PEU IMPORTE LA THÉORIE DE RECouvreMENT (QU'ELLE SOIT FONDÉ SUR QUELQUE NÉGLIGENCE QUE CE SOIT, LA RESPONSABILITÉ STRICTE OU LA RESPONSABILITÉ CIVILE). Les informations contenues dans cette fiche ne sont données qu'à titre indicatif et sont fondées sur des tests de laboratoire que PPG considère fiables. PPG peut modifier les informations contenues dans ce document à tout moment en raison de l'expérience pratique et du développement continu de ses produits. Toutes les recommandations ou suggestions relatives à l'utilisation du produit PPG, que ce soit dans la documentation technique, en réponse à une question spécifique ou autrement, sont fondées sur des données qui sont, à la connaissance de PPG, fiables. Le produit et les informations connexes sont conçus à l'intention des utilisateurs possédant les connaissances et les compétences professionnelles requises par l'industrie, et il incombe à l'utilisateur final la responsabilité de déterminer l'adéquation du produit à un usage particulier et l'acheteur sera réputé s'avoir acquitté de cette responsabilité, à sa seule discrétion et à ses seuls risques. PPG n'a aucun contrôle sur la qualité ou l'état du substrat ni les nombreux facteurs affectant l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, PPG décline toute responsabilité découlant de toute perte, préjudice ou dommage résultant de l'utilisation du produit ou du contenu de la présente fiche technique (sauf accord écrit contraire). Les variations de l'environnement d'application, les changements aux procédures d'utilisation ou l'extrapolation des données risquent d'entraîner des résultats insatisfaisants. La présente fiche annule et remplace toutes les versions précédentes, et il est de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer que les informations sont à jour avant d'utiliser le produit.