CEMENTOP

Recubrimiento cementoso impermeable

CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO
Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales diseñado para impermeabilizar muros, paredes y pisos contra el paso del agua, humedades y afloración de salitre.

TIPO
Impermeabilizante cementoso.

USOS RECOMENDADOS
Capa base de sistema para superficies sujetas a presión de agua, tanto positiva como negativa.
Por sus características CEMENTOP se recomienda para impermeabilizar cisternas, albercas, tanques de agua, cimentaciones, jardineras, charolas de baño, túneles, sótanos, etc.

COLORES
Gris y blanco.

ACABADO
Tipo Cemento.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

COMPUESTOS VOLÁTILES ORGÁNICOS
0 gr/L SCAQMD 113

RESISTENCIA A LA COMPRESIÒN
3 Días. ---------- 120 -140 Kg/cm2
28 Días. ---------- > 250 Kg/cm2

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL
Aplicación mínima de 2 capas.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Limpie la superficie y elimine con cepillo de alambre el polvo, pintura, suciedad y falsas adherencias, de ser necesario "marte linee" la superficie para mejorar la integración del CEMENTOP. Humedezca la superficie antes de la aplicación del material.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO
Coloque CEMENTOP en un recipiente limpio, añadiendo agua en proporción de 6 a 8 litros por cada saco de 25 kilogramos (3.12 a 3.6 kilogramos de polvo por litro de agua) mezclando hasta obtener una consistencia semi-pastosa y sin grumo.
La mezcla deberá prepararse de preferencia con equipo mecánico; en el caso de elaboración manual deberá vigilarse la completa hidratación de producto evitando la aparición de grumos o aire atrapado.
Agite cada 10 ó 15 minutos para reactivar la mezcla, nunca agregue más agua. Si se endurece, deséchela y prepare una nueva.

DILUCIÓN
De 6 a 8 L por cada saco de 25 Kg.

MÉTODO DE APLICACIÓN
Aplique con cepillo o brocha dos capas de CEMENTOP, esperando de 12 a 24 horas entre capa y capa. Si durante la aplicación se observa que el material se "tironea", vuelva a humedecer la superficie y continúe con la aplicación. Si desea un sistema reforzado contra fuertes presiones de humedad, aplique CEMENTOP UH. Aplanados de yeso al igual que pinturas, se deberán aplicar 5 días después de terminado el sistema.
Los aplanados de mortero podrán aplicarse de 12 a 24 horas después.

EQUIPO DE APLICACIÓN
Brocha corta y/o cepillo de cerdas o de ixtle.

PRECAUCIONES AL APLICAR
Humedecer la superficie hasta saturar.
Hidratar el producto con la cantidad adecuada de agua.
Aplicar con la herramienta correcta.
Curar rociando con agua tantas veces
Sea necesario, durante 24 horas aplicar la 2a capa y curar durante 36 horas.

TIEMPO DE SECADO
45 - 60 minutos al tacto.
12 - 24 horas entre capas.

CURADO
Al terminar la aplicación de cada capa y habiendo fraguado el material al tacto (cambio de tono), rocíe con agua el producto tantas veces como sea necesario (2 a 3 veces), especialmente en climas calurosos y secos. Si desea una superficie más tersa utilice una esponja húmeda para eliminar irregularidades en el acabado, o bien alisar con llana.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

CARTA TÉCNICA

0.5 - 1.0 mm

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA
0.7 mm

RENDIMIENTO TEÓRICO
1.0 kg/m2 por capa.

LIMPIEZA DEL EQUIPO
Lavar con agua para eliminar residuos.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

ALMACENAMIENTO
En lugar seco sobre tarima.

CUIDADOS ESPECIALES
No preparar material que no pueda aplicar en los siguientes 30 minutos.
No agregar más agua de la especificada.
El CEMENTOP deberá ser aplicado en el sustrato original y no sobre aplanados posteriores.
Cierre bien el envase con el producto sobrante para mantenerlo útil hasta la siguiente aplicación.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No utilizar en superficies lisas o sobre otros recubrimientos que formen película.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

Saco 25 Kg
Cubeta de 10 Kg

PESO POR CADA PRESENTACIÓN
Saco 25 Kg
Cubeta de 10 Kg

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL
Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Distribuidora Kroma S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación.
Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.
Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.
En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al Consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126 639.**