

# STUCC ACRYLIQUE

**TOUPRET**  
— DÉCORATION —

*Enduit décoratif à teinter en machine  
pour un décor légèrement brillant aux effets marbrés*



- Larges éventails de décors ferrés
- Décor nuancé
- Sans odeur
- Prêt à l'emploi



SOUS-COUCHE  
D'APPRÊT



ENDUIT DÉCORATIF  
À TEINTER  
EN MACHINE

## USAGE

Enduit décoratif intérieur, en pâte, pour application manuelle.

## SUPPORTS

**STUCC ACRYLIQUE** s'applique sur supports neufs ou à rénover, bruts ou peints : plâtre et dérivés, plaques de plâtre, anciens fonds peints, enduits de peinture - préalablement imprimé et préparé avec la SOUS-COUCHE D'APPRÊT.

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET TECHNIQUES

**STUCC ACRYLIQUE** : enduit décoratif intérieur en pâte à base de charges minérales et de résines.

- Caractérisation (NFT36-005) : Famille III, classe 2
- Densité : Environ 1,4
- Consommation : 500 g/m<sup>2</sup> pour les deux passes décor fini
- Séchage : 6 heures
- Couleur : à teinter en machine
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : >0,5 MPa
- COV : Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/I) : 200 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l.

## CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : lame ou lisseuse, couteau, chiffon doux ou lustreuse.
- Nettoyage des outils : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti un an dans son emballage d'origine fermé stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

## CONDITIONNEMENTS

- Seau de 6 kg – 10-12 m<sup>2</sup>/seau
- Seau de 12 kg – 20-24 m<sup>2</sup>/seau

## RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Le décor obtenu dépendant de la main de l'applicateur, ainsi que de l'éclairage, il est important de réaliser une surface témoin avant de démarrer le chantier.
- Protéger les cueillies, angles et plinthes à l'aide d'un ruban de masquage large. Remplacez-le entre chaque couche et enlevez-le en l'arasant à l'aide d'un cutter pour une finition nette.
- Progresser par zones de 0,5m<sup>2</sup> aléatoires et successives pour éviter toute reprise. **STUCC ACRYLIQUE** offre une multitude de décors ferrés. Les motifs et reliefs créés en première passe (pastillages avec la lame ...) se révèlent lors du ratissage et du ferrage de la seconde passe. Il est recommandé d'appliquer le produit par faces de murs opposés pour une gestion facilitée des angles.
- Pour un brillant optimum, il est recommandé de ferrer avant le séchage complet.
- Nettoyer régulièrement le fil de la lisseuse afin d'éviter les pollutions et les rayures.
- Recouvrement : Après ponçage, peut dès lors être recouvert par tous types d'enduits de peinture et/ou tous types de peintures acryliques ou solvantées après impression. **STUCC ACRYLIQUE** ne doit pas être exposé à des projections directes d'eau et il est non lessivable.

## PRÉPARATION DES FONDS

- Conformément à la norme professionnelle NFP 74-201-1 (DTU 59.1) : les supports doivent être propres, secs, sains, durs et cohésifs. Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C, ni à une humidité ambiante supérieure à 70 %.
- Ne pas appliquer sur des fonds dont l'humidité est supérieure à 5 %.
- La **SOUS-COUCHE D'APPRÊT** ne remplace pas la peinture d'impression.

## DOCUMENTS NORMATIFS À CONSULTER

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- FDS disponible sur [quickfds.com](http://quickfds.com) ou [touporet.com](http://touporet.com)
- Nous vous recommandons d'utiliser un masque lors du ponçage.
- Le port des gants et des lunettes est conseillé lors de l'utilisation.
- La déclaration environnementale a été déposée sur le site [www.declaration-environnementale.gouv.fr](http://www.declaration-environnementale.gouv.fr) et elle est consultable sur le site [www.inies.fr](http://www.inies.fr).
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage) : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ; C(M)IT / MIT (3 : 1).
- Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale du produit, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET.
- Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations.

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de **STUCC ACRYLIQUE** sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# STUCC ACRYLIQUE



## MODE OPÉRATOIRE



### SOUS-COUCHE D'APPRÊT

Application conformément aux règles professionnelles en vigueur. Les supports neufs ou bruts doivent être préalablement imprimés. L'enduit décoratif **STUCC ACRYLIQUE** s'applique obligatoirement sur un support plan et uniforme, préparé avec la **SOUS-COUCHE D'APPRÊT TOUPRET**. Déposer au rouleau anti-goutte 10 mm, en une couche régulière croisée pommelée fine.

Seau de 4 kg. 150 à 200 g / m<sup>2</sup>. 20 à 25 m<sup>2</sup> / seau. Séchage: 12 h



### ENDUIT DÉCORATIF STUCC ACRYLIQUE 16 COULEURS À TEINTER EN MACHINE

#### 1<sup>ÈRE</sup> PASSE

Appliquer uniformément l'enduit aux outils traditionnels. Poncer si nécessaire les éventuelles surépaisseurs avec un papier abrasif (grain 180) et épousseter.



#### 2<sup>ÈME</sup> PASSE

Appliquer à nouveau l'enduit à l'aide d'un couteau ou d'une lisseuse en procédant par pastillage espacé. Puis superposer progressivement les pastilles jusqu'à recouvrir entièrement la 1<sup>ère</sup> passe. Assurez-vous que le papillonnage est satisfaisant avant de procéder au ferrage (avant séchage complet des pastilles), puis continuez la progression. L'obtention de la brillance du décor ne nécessite pas un ferrage trop insistant (dans le cas contraire il y a risque de noircir la teinte).

Seaux de 6 ou 12 kg. 500 g / m<sup>2</sup>. Seau de 6 kg: 10 à 12 m<sup>2</sup>. Seau de 12 kg: 20 à 24 m<sup>2</sup>. Séchage: 6 h

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                     | CONDITIONNEMENT     | CONSOMMATION MOYENNE*                                                                                              | SÉCHAGE À 20°C ET 50% HR | NETTOYAGE DES OUTILS |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. SOUS-COUCHE D'APPRÊT             | Seau de 4 kg        | 150 à 200 g/m <sup>2</sup><br>20 à 25 m <sup>2</sup> / seau                                                        | 12 h                     | À l'eau              |
| 2. ENDUIT DÉCORATIF STUCC ACRYLIQUE | Seaux de 6 et 12 kg | 500 g/m <sup>2</sup> les 2 passes<br>10 à 12 m <sup>2</sup> /seau de 6 kg<br>20 à 24 m <sup>2</sup> /seau de 12 kg | 4 h                      | À l'eau              |

\* selon absorption du support et mode d'application

Les temps de séchage sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.