

DULISATIN PPI

Peinture garnissante glycérophtalique

LES PEINTURES
INTÉRIEURES



DESTINATION

Pour la décoration des menuiseries intérieures en travaux neufs ou d'entretien, en pièces sèches ou humides.

QUALITÉS DOMINANTES

- Aspect satiné doux et pouvoir garnissant élevé qui atténuent les imperfections du support
- Application facile
- Entretien facile

TEINTES

Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®

DEGRÉ DE BRILLANCE

20% sous 60° à 30 jours

Caractéristiques techniques

ASPECT	Satiné poché
RENDEMENT	10 à 12 m ² /L
CONDITIONNEMENT	3 L - 15 L
DENSITÉ MOYENNE	1,50 (± 0,05) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	63 % (± 2 %)
EXTRAIT SEC EN POIDS	80 % (± 2 %)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none">• Hors poussière : 3 h• Sec au toucher : 18 h• Recouvrable : 24 h

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, Rouleau polyester ou polyacrylique 10/12 mm, Pistolet : prêt à l'emploi.
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	White-spirit

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guiffet.com

DULISATIN PPI

Peinture garnissante glycérophthalique

LES PEINTURES
INTÉRIEURES

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Les temps de séchage indiqués correspondent à une température de 23 °C et une humidité relative de 50 %. Ils peuvent varier en fonction des conditions climatiques et de la teinte effectuée.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Bois et dérivés neufs ou bruts	<ul style="list-style-type: none">BrossagePonçageÉpoussetage (dégraissage si nécessaire)	<ul style="list-style-type: none">1 couche d'impression SUPER DULPRIM SR dilué à 5 % de white-spirit	<ul style="list-style-type: none">2 couches de DULISATIN PPI
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none">LessivagePonçage si nécessaire		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none">GrattageLessivageRinçage	<ul style="list-style-type: none">1 couche d'impression de SUPER DULPRIM SR dilué à 5 % de white-spirit	
Métaux ferreux occasionnellement	<ul style="list-style-type: none">Élimination de la rouilleBrossageDégraissage	<ul style="list-style-type: none">1 couche de primaire antirouille GUIFER PRIM dilué à 5 % de white-spirit	

Observations

NOTA

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – Classe 4a

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 300 g/L (2010). Ce produit contient maximum 300 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+

CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

POINT ÉCLAIR

52 °C

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

INFORMATION

CONSOmmATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guiffet.com