

- Protection « trafic » intense destinée au lieu à fort passage
- Bénéficie de la technologie assainissante **SANEO**®
- Lessivable
- Prêt à l'emploi

# EXTREM'PROTECT VERNIS DE PROTECTION ASSAINISSANT POUR BÉTON MURAL



### USAGE

Vernis de protection, intérieur, pour une application manuelle. Renforce la protection de l'enduit pour les lieux à fort passage, tout en assainissant l'air intérieur grâce à la technologie **SANEO**®.

### SUPPORTS

**EXTREM'PROTECT** s'applique directement sur le gel **DECOR'PROTECT**.

### CARACTÉRISTIQUES physiques et techniques

**EXTREM'PROTECT** : A base de résines et additifs sélectionnés

- Caractérisation (NFT36-005) : Famille I, classe 7b2
- Consommation : 130 g / m<sup>2</sup> - 20 m<sup>2</sup> / seau
- Séchage : 24 heures en moyenne
- COV : Valeur limite en UE pour ce produit (cat:A/e): 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 100 g/l COV.

### CONDITIONS d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en œuvre : Rouleau laqueur 5 mm
- Nettoyage des outils : à l'eau
- Conservation : produit garanti un an dans son emballage d'origine fermé stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

### CONDITIONNEMENT

- Seau de 2.5L

### RECOMMANDATIONS et précautions d'emploi

- Mélanger avant utilisation. Les outils doivent être propres et secs.
- Ne pas diluer, ne pas mélanger avec un autre produit.
- Ne pas appliquer sur des supports soumis à des projections directes, de type cabine de douche, crédence ou plan de travail.
- S'applique, après le **DECOR'PROTECT** au rouleau laqueur 5 mm en une couche. Il est possible d'appliquer le produit au pistolet (buse 509 à 611 avec filtre crosse rouge). Bien croiser le produit à l'application.
- S'applique sur support bien sec.
- La coloration légèrement laiteuse disparaît au séchage. Satine le décor. Renforce l'intensité du décor.
- Ne pas appliquer sur des supports soumis à des projections d'eau directes et régulières, de type cabine de douche, crédence, plan de travail.

### PRÉPARATION DES FONDS

- Conformément à la norme professionnelle NFP 74-201-1 (DTU 59.1) : les supports doivent être propres, secs, sains, durs et cohésifs. Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C, ni à une humidité ambiante supérieure à 70 %.
- Ne pas appliquer sur des fonds dont l'humidité est supérieure à 5 %.

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Apporter les résidus et l'emballage à la déchetterie.
- Le port de gants est conseillé pendant l'application.
- FDS disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) ou [toupret.com](http://toupret.com).

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de **EXTREM'PROTECT** sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société **TOUPRET**. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# DECOR'PROTECT ET EXTREM'PROTECT

MODE OPÉRAIRE



1.

## GEL DE PROTECTION DECOR'PROTECT

renforce la protection de l'enduit décoratif contre l'eau et les salissures

- Déposer la matière avec le rouleau Liss **PLANEO® SYSTEM\***, par zones successives de 0,5 m<sup>2</sup> de formes irrégulières. Il est important de croiser les gestes afin de ne pas avoir de démarcation.
- Appliquer de bas en haut pour éviter les coulures sur l'enduit parfaitement sec.
- Ratisser l'excédent en passant le lisseur à lame Liss souple, **PLANEO® SYSTEM\***, avec des gestes aléatoires. Ne pas racleur uniquement à la verticale ou à l'horizontale mais dans tous les sens. Satine et nuance légèrement le décor après séchage.
- Fonce légèrement. En fonction des conditions ambiantes, du resserrage du grain et de la nature du support, une deuxième couche peut être nécessaire.

Seau de 2L. 130 g / m<sup>2</sup>. Séchage : 24 h



2.

## VERNIS DE PROTECTION EXTREM'PROTECT

protection « trafic intense » pour les lieux à fort passage

- Déposer le vernis, après le DECOR'PROTECT au rouleau laqueur 5 mm en une couche. Satine, nuance et fonce également. En fonction des conditions ambiantes, du resserrage du grain et de la nature du support, une deuxième couche peut être nécessaire.

Seau de 2,5L. 130 g / m<sup>2</sup>. Séchage : 24 h

APPLICATION  
**PLANEO®**  
SYSTEM



ROULEAU CRANTÉ OU LISSE



LISSEUR À LAME CRANTÉE  
2 dim. : 250 et 350 mm



LISSEUR À LAME LISSE SOUPLE  
3 dim. : 250, 350 et 500 mm



LISSEUR À LAME LISSE DURE  
3 dim. : 250, 350 et 500 mm



PERCHE TÉLESCOPIQUE  
Longueur : jusqu'à 2,4m dépliée