



*Et je transforme mon quotidien!*

## ÉTANCHÉITÉ AVANT-CARRELAGE



2,5L



0,75L



### PROPRIÉTÉS

Issu de la technologie DIP étanch®, ce revêtement acrylique souple crée une barrière étanche sur toutes vos surfaces verticales et horizontales destinées à être carrelées. Prêt à l'emploi, il s'applique facilement sans primaire d'accrochage sur tous supports. Il vous évitera tout risque de dégâts des eaux par infiltration dans les meubles et vers les pièces attenantes. Résistant la fissuration et ne craquelant pas, il vous garantira une protection durable.

### CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :  
Valeur limite UE (cat A/c) : 40g/L (2010)  
Ce produit contient au maximum 5g/L COV.



- **Destination** : Intérieur - tous supports dans les pièces d'eau soumis à un écoulement d'eau, de type cabine de douche, baignoire, toilettes etc.
- **Supports** : Plâtre, enduit, ciment, fibre ciment, béton, bois
- **Outils** : Brosse, rouleau

CARACTÉRISTIQUES	MÉTHODE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine		Acrylique en phase aqueuse
Aspect		Mat
Sec au toucher / Recouvrable	T 20°C HR 50%	2 heures / après 12 heures environ
Séchage complet	T 20°C HR 50%	24 heures environ
Dilution		Prêt à l'emploi
Rendement		2,4m²/L

Consommation et temps de séchages variables selon le mode d'application, l'état et la porosité du support et/ou les conditions climatiques.

Date : 2018 Classement : AFNOR NT 36 - 005 Famille 1, Classe 7B2.

### PRÉPARATION

Pour un résultat optimal, le support doit être sain, propre, sec et compact. La pente doit être égale ou supérieure à 1%.

#### SUR SUPPORT BRUT EN PLÂTRE OU DÉRIVÉ, SEC :

1. Brosser, dépoussiérer le support et gratter pour éliminer les parties non-adhérentes.
2. Éliminer les micro-organismes (mousses, algues, moisissures) si besoin.

#### SUR SUPPORT POUDREUX ET FARINANT :

1. Appliquer 1 couche de RIPOLIN ÉTANCHÉITÉ AVANT CARRELAGE diluée à hauteur de 30 à 50% d'eau.
2. Laisser sécher avant de passer à la phase « Application ».

#### SUR SUPPORT ÉCAILLÉ, FISSURÉ :

1. Retirer à l'aide d'une spatule la peinture écaillée. Bien enlever toutes les parties non adhérentes.
2. Reboucher les fissures et poser un enduit de lissage si nécessaire.
3. Bien laisser sécher le support, poncer ou décaper et procéder comme sur support brut.

### APPLICATION

Bien remuer avant utilisation. Le produit est prêt à l'emploi. Il s'applique en 2 couches épaisses espacées de 12 heures, à raison de 1 Kg/m² environ par couche environ en prenant soin de recouvrir toute la surface.

La température idéale de mise en œuvre se situe entre 10°C et 25°C.

### RECOMMANDATIONS

- Appliquer sur support sec.
- S'assurer que le support peut recevoir un produit en phase aqueuse.
- Il est fortement conseillé d'effectuer ses travaux avec le même lot de produit.
- Ne pas appliquer par humidité ambiante > 80%.
- Ne pas pulvériser.
- Travailler dans une pièce bien ventilée.
- En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire.
- Pour la pose du carrelage, attendre 24 heures puis utiliser une colle à l'eau sans solvant.
- Pour un résultat optimum, imperméabiliser le carrelage et les joints après la pose.
- Le choix des produits d'étanchéité exige au préalable une recherche de la cause de l'humidité, une analyse du support et des conditions de mise en œuvre. La norme NFP 74-201 1 et 2 (DTU 59.1) précise les éléments à prendre en compte pour le choix du système à appliquer en fonction des supports et de leurs particularités.

### NETTOYAGE

- **Taches** : nettoyer immédiatement avec une éponge non abrasive imbibée d'eau.
- **Outils** : dès la fin de l'application, enlever l'excès de produit puis laver à l'eau savonneuse tiède et rincer à l'eau froide.

### SÉCURITÉ

Peut être conservé 2 ans dans son emballage fermé d'origine stocké dans un endroit bien ventilé et à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Bien refermer les récipients entamés. Les produits inutilisés nécessitent un traitement spécial pour être éliminés sans danger pour l'environnement. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site [quickfds.fr](http://quickfds.fr). Le service consommateur est à votre écoute au **03 22 35 38 89**, sur [service.technique@ppg.com](mailto:service.technique@ppg.com) ou à l'adresse suivante : PPG AC France - Route de Thennes - 80110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS  
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

