

GUITT' AIR MAT

Peinture vinylique mate

LES PEINTURES
INTÉRIEURES



CHROMATIC®



DESTINATION

Maçonneries intérieures. Pièces sèches. Travaux neufs ou d'entretien. Travaux courants.

QUALITÉS DOMINANTES

- Bonne opacité
- Facile à appliquer
- Bonne résistance à l'abrasion humide : lessivable
- Action dépolluante : réduit fortement la concentration en formaldéhyde des locaux
- Compatible chantiers HQE, LEED® et BREEAM®

TEINTES

Blanc, teintes pastel du nuancier Chromatic®

DEGRÉ DE BRILLANCE

← 3% sous 85°

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------|--|
| ASPECT | Mat |
| RENDEMENT | 9 à 12 m ² /l |
| CONDITIONNEMENT | 1 L - 3 L - 15 L |
| DENSITÉ MOYENNE | 1,50 (± 0,05) à 20 °C |
| EXTRAIT SEC EN VOLUME | 43% (+/-2%) |
| EXTRAIT SEC EN POIDS | 62% (+/-2%) |
| TEMPS DE SÉCHAGE | <ul style="list-style-type: none">• Sec au toucher : 1 h• Recouvrable : 6 h |
| RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE | Norme NF EN 13 300 : Classe 2. |

Mise en œuvre

| | |
|------------------------|---|
| MATÉRIEL D'APPLICATION | Brosse Spécial Acrylique, Rouleau polyamide texturé 12 mm, Pistolet |
| DILUTION | Prêt à l'emploi |
| NETTOYAGE DU MATÉRIEL | Eau (ou solvant si le produit a séché) |

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com

GUITT'AIR MAT

Peinture vinylique mate

LES PEINTURES
INTÉRIEURES

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Nota : La température d'application du support et des produits doit être supérieure à 8 °C. L'humidité relative doit être inférieure à 65%.

| Subjectiles | Travaux Préparatoires | Impression | Finition |
|------------------------------------|--|--|--|
| Plâtre et dérivés neufs | <ul style="list-style-type: none">GrattageBrossage | <ul style="list-style-type: none">1 couche de GUITT'AIR IMPRESSION | <ul style="list-style-type: none">2 couches de GUITT'AIR MAT |
| Anciennes peintures adhérentes | <ul style="list-style-type: none">LessivagePonçage (si nécessaire) | | |
| Anciennes peintures peu adhérentes | <ul style="list-style-type: none">GrattageLessivageRinçage | | |

Observations

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – Classe 7a2

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 1 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

INFORMATION CONSOMMATEURS

- Evitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie
- Eliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte
- Ne jetez pas le produit à l'égout

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com